

SEAL

BESKRIVELSE / EGENSKABER:

Aqua SEAL er et førsteklasses vandbaseret forseglingsprodukt, som bibeholder stenens naturlige udseende. SEAL er et specielt udviklet produkt med formålet at give beskyttelse mod pletter, både på vandrette- og lodrette flader. Dog skal spildte væsker tørres op hurtigst mulig. SEAL kan endvidere anvendes som forsegling før udførsel af mørtelfuge. SEAL er diffusionsåben og lader stenen "ånde".

ANVENDELSESOMRÅDER:

Til imprægnering af:

- Natursten
- Terrakotta
- Kompositsten
- Cementfliser, Murværk, Mørtel fuger
- Kan anvendes både indendørs og udendørs.
- Kan anvendes på både tørre og våde overflader.

EMBALLAGE:

250 ml. & 1 liters

RÆKKEEVNE:

- Marmor ca. 15 m² +/- Granit ca. 25 m² +/- pr. liter. Rækkeevnen afhænger af porøsitet, sugsevne og overfladens struktur samt påsmøringsmetode.

FORVENTET HOLDBARHED:

- Holdbarheden varierer og er afhængig af bla. stentype, rengøringsmetode og rengøringsmiddel, slitage, samt vind og vejr. En hård påvirkning vil påvirke holdbarheden. Holdbarheden er op til 10 år. Tjek jævnlig imprægneringens tilstand.

BRUGSVEJLEDNING:

- Læs hele etiketten omhyggeligt før brug.
- Produktet skal ikke fortyndes.
- Beskyttelseshandsker skal anvendes ved påføring.
- Afprøv/test altid SEAL på et mindre synligt område, og lad det virke i 24 timer, før den endelige imprægnering.
- Ved nylavede arbejder kan SEAL påføres ca. 48 timer efter mørtelfugen er udført.
- Overfladen skal være helt ren, fri for støv og alle rester af tidligere forseglingsprodukter, fugeslør og andre hinder.
- SEAL kan påføres både på tørre og fugtige overflader.
- SEAL kan påføres ved hjælp af en fnugfri klud, svamp, malerulle eller pensel.
- Gulvvarme skal være slukket under imprægnering og i tørre/hærdeprocessen.

- Antal lag/behandlinger afhænger af porøsitet og sugsevne.

VIRKETID:

- Lad det indsmurte emne tørre ca. 3-5 minutter mellem 1. og 2. lag. På meget sugende overflader anbefales dog ca. 10 minutter mellem 1. og 2. lag.
- Meget sugende overflader anbefales minimum 3 lag SEAL.
- Sørg for at der ikke efterlades rester eller ansamlinger af SEAL på overfladen. Tør altid overskydende SEAL af overfladen.
- For meget imprægnering kan gnubbes af med en fugtig klud/svamp.
- Overflade tørretid ca. 1 time. Endelig hærdetid sker efter ca. 24 timer ved 20°C.
- Temperaturen i behandlingsprocessen og emnet skal være mellem 10-30°C varmt ved påføring og i tørrings/hærdeprocessen.
- Det behandlede område skal holdes tørt i minimum 12 timer.
- Test gerne at stenen er imprægneret tilstrækkeligt efter ca. 24 timer. Dette gøres ved at drypper vand på overfladen. Perler det og kan dråben skubbes rundt, er stenen imprægneret korrekt. Absorberer stenen vandet, imprægneres den med yderligere lag.

VEDLIGEHOLD:

- Til daglig rengøring anbefaler vi Aqua ALL CLEAN.
- Test imprægneringen med jævne mellemrum og genimprægner når nødvendigt.

BEGRÆNSNINGER:

- SEAL må ikke komme i kontakt med materialer eller overflader, som produktet ikke er egnet til.
- SEAL kan gøre nogle overflader mørkere eller lysere.
- SEAL kan ikke forhindre overfladeslitage eller ætsningsskader fra syre eller base.

HÅNDTERING OG OPBEVARING:

- Luk beholderen forsvarligt efter hvert brug.
- Må kun opbevares i original beholder.
- Opbevares i mellem 4°C og 20°C.
- Holdbarhed efter åbning er ca. 24 måneder.

ADVARSEL:

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Ved indtagelse: Forsøg ikke at kaste op. Skyld munden og drik rigeligt med vand.
- Ved øje-og hudkontakt: Skyl grundigt med vand.
- Hvis irritation vedvarer, søg læge.