NATURSTENS
KOMPANIET

År/Year: 2018
Serie nr/ Serie No: 12058331

CE

Tillverkare/Producer:	**Standard:**
Naturstenskompaniet Sverige AB Norra Bjärlövsvägen 14 SE-291 95 FÄRLÖV	SS-EN 12058:2012

Produkt/Product:
Plattor av natursten för golv och trappor utomhus och inomhus.

Material:	**Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate:**
Ölandssten Gillberga Gråbrun G1 Ölandssten	Gillberga WGS84, Latitud 57°06'35.4"N Longitud 16°53'51.5"E

Egenskaper	**Deklarerat värde**	**Enhet**	**Standard**
Densitet	Medelvärde: 2644	kg/ m3	EN 1936
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,88	vikt%	EN 13755
Nötningsmotstånd (Viktbaserad)	Medelvärde: 20031	mm3	EN 14157
Halkmotstånd, slipad yta (torr)	Medelvärde: 50	SRV	EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta (våt)	Medelvärde: 17	SRV	EN 14231
Böjhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 14,9 Medelvärde: 15,6 Standardavvikelse: 0,35	MPa	EN 12372
Tryckhållfasthet	Lägsta förväntade värde: NPD Medelvärde: NPD Standardavvikelse: NPD	MPa	EN 1926

Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper	**Värde**
Brun Kalcit	58 %
Ofärgad Kalcit	39 %
Lera + organiskt material	2 %
Amonit	1 %

Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 12058:2012.

NATURSTENS
KOMPANIET

År/Year: 2018
Serie nr/ Serie No: 1469331

CE

Tillverkare/Producer:	**Standard:**
Naturstenskompaniet Sverige AB Norra Bjärlövsvägen 14 SE-291 95 FÄRLÖV	SS-EN 1469:2012

Produkt/Product:
Plattor av natursten för fasadbeklädnad utomhus och inomhus.

Material:	**Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate:**
Ölandssten Gillberga Gråbrun G1 Ölandssten	Gillberga WGS84, Latitud 57°06'35.4"N Longitud 16°53'51.5"E

Egenskaper	**Deklarerat värde**	**Enhet**	**Standard**
Densitet	Medelvärde: 2644	kg/ m3	EN 1936
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,88	vikt%	EN 13755
Böjhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 14,9 Medelvärde: 15,6 Standardavvikelse: 0,35	MPa	EN 12372
Utspjälkningshållfasthet	Lägsta förväntade värde: 1651 Medelvärde: 1855 Standardavvikelse: 100,8	N	EN 13364

Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper	**Värde**
Brun Kalcit	58 %
Ofärgad Kalcit	39 %
Lera + organiskt material	2 %
Amonit	1 %

Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 1469:2012.